Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 440-2547 (2004) (Thai): PALM FIBRE BROOM

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดใยตาล

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไม้กวาดที่ทำจากใยตาลเป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ไม้กวาดใยตาล หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำใยตาลมามัดรวมกันเป็นกระจุกเล็กๆ แล้วยึดเข้าด้วยกันโดยการพันด้วยหวายหรือวัสดุที่เหมาะสม นำไปมัดยึดติดไว้กับด้ามที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น อาจถักด้วยหวายหรือวัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้แข็งแรงทนทานขึ้น อาจเคลือบด้ามด้วยสารเคลือบเงา สี หรือตกแต่งเพื่อให้สวยงามขึ้น

๒.๒ ใยตาล หมายถึง เส้นใยที่ได้จากการนำกาบตาลซึ่งอยู่ตรงส่วนโคนของทางตาลติดกับลำต้นมาตีให้แตกเป็นเส้น แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันใยตาลต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทาสารยึดติดต้องเรียบร้อย ไม่เปรอะเปื้อน

๓.๒ ใยตาล

ต้องเหนียว สะอาด ไม่ขาดง่าย และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด

๓.๓ การมัด ยึด

ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย

๓.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องติดแน่น คงทน และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๕ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๖ การใช้งาน

ใยตาลต้องไม่หลุดจากด้าม

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุไม้กวาดใยตาลในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้กวาดใยตาลได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไม้กวาดใยตาลทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์

(๒) เดือน ปีที่ทำ

(๓) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๔) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้กวาดใยตาลที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อทดสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๖ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าไม้กวาดใยตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ใยตาล การมัด ยึด สี และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าไม้กวาดใยตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้กวาดใยตาลต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้กวาดใยตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ใยตาล การมัด ยึด สี และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้กวาดใยตาลอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันใยตาลต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทาสารยึดติด ต้องเรียบร้อย ไม่เปรอะเปื้อน	๔	๓	๒	๑
ใยตาล	ต้องเหนียว สะอาด ไม่ขาดง่าย และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
การมัด ยึด	ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องติดแน่น คงทน และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน

ให้สะบัดตัวอย่างไม้กวาดใยตาลโดยแรง ๒๐ ครั้ง แล้วตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ